



MEROPA®

68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 1000, 1500

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Los lubricantes para engranajes Meropa® son aceites de calidad superior para engranajes de presión extrema, con excelente capacidad de carga, demulsibilidad de agua, estabilidad de oxidación y protección contra la corrosión.

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

Los aceites para engranajes Meropa proporcionan valor a través de:

- **Eficiencias en los conjuntos de engranajes** — El sistema EP de alta estabilidad térmica ayuda a mantener limpios los engranajes y las superficies de los rodamientos, minimizando los depósitos que interfieren en la lubricación eficaz. La alta estabilidad de oxidación limita los aumentos de viscosidad en servicio, los cuales pueden ocasionar pérdidas de energía.
- **Larga vida del equipo** — El eficaz sistema EP forma una capa protectora en las áreas de contacto de metal con metal, minimizando los índices de desgaste y conservando una transferencia eficaz de energía. La buena separación del agua y los eficaces inhibidores de herrumbre protegen a las superficies contra la herrumbre y la corrosión. El sistema de aditivos con alta estabilidad térmica minimiza la formación de compuestos ácidos, los cuales pueden ser corrosivos para los materiales de los rodamientos. El eficaz inhibidor de corrosión proporciona protección adicional para los componentes metálicos.
- **Larga vida del aceite** — Los eficaces inhibidores de oxidación y el desactivador de cobre minimizan la oxidación del aceite, limitando el aumento de la viscosidad y promoviendo largos intervalos de drenaje.

CARACTERÍSTICAS

Los lubricantes para engranajes Meropa son lubricantes para engranajes multipropósito de alto desempeño diseñados para muchos tipos de servicios de lubricación con engranajes industriales, en los que las cargas comunes y cargas de impacto son altas.

APLICACIONES

Los aceites para engranajes Meropa se recomiendan para:

- Engranajes industriales cubiertos cuando se especifica un lubricante para presión extrema AGMA
- Lubricación de baño, salpicadura, circulante o spray de rocío según sea aplicable a los grados apropiados de viscosidad
- Lubricación de plantas industriales generales donde se requieran propiedades de desempeño de un lubricante para presión extrema AGMA
- Engranajes transmisores Rexnord que requieren lubricante para presión extrema de base mineral



Producto(s) manufacturado(s) en USA.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

Un producto de la empresa **Chevron**

15 septiembre 2023
GL-37s

© 2008-2023 Chevron U.S.A. Inc. Todos los derechos reservados.

Chevron, la Marca Chevron y Meropa son marcas registradas propiedad de Chevron Intellectual Property LLC. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

RECLAMOS DE DESEMPEÑO

ISO Grade	68	100	150	220	320	460	680	1000	1500
AIST (anteriormente U.S. Steel) 224	M	M	M	M	M	M	M		
ANSI/AGMA 9005-F16-AS	M	M	M	M	M	M	M	M	M
David Brown S1.53.101 (5E)	M	M	M	M	M	M	M	M	
DIN 51517/3 CLP	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fives Cincinnati	M P-63	M P-76	M P-77	M P-74	M P-59	M P-35	M P-34	M P-78	
Grob lubricante gráficos	A	A	A	A	A	A	A		
ISO 12925-1 CKC	M	M	M	M	M	M	M	M	
ISO 12925-1 CKD	M	M	M	M	M	M	M		
Joy Mining Machinery				M TO- MEP	M TO- HEP	M TO- HD			
Pekrun Werknorm N8053	A	A	A	A	A	A	A	A	
Modelos de engranajes transmisores de Rexnord ^a Falk: V, A, F, J, Planetgear Modelos de engranajes transmisores obsoletos de Falk: Class D, G, Y, Link Belt Model "R"	A	A	A	A	A	A	A		
Rexnord ^a Falk EP	A	A	A	A	A	A	A		
SMS Group SN 180-2		A	A	A	A	A	A		
Sumitomo Drive Technologies Paramax 9000	A	A	A	A	A				
Waldrich Siegen Lubricantes para Maquinas Herramienta	A	A	A	A	A		A		
ZF		A TE-ML 04H	A TE-ML 04H	A TE-ML 04F					

a Consulte con Rexnord/Falk Gear para las siguientes aplicaciones: engranajes transmisores helicoidales, transmisión de alta velocidad, engranaje abierto o cualquier engranaje transmisor personalizado.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

15 septiembre 2023
GL-37s

A: aprobados para

M: satisface o excede requisitos

Los lubricantes para engranajes Meropa tienen el olor típico a azufre y fósforo que es característico de los aceites para engranajes industriales. Se recomienda un ambiente ventilado durante su uso.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

15 septiembre 2023
GL-37s

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado ISO	Método de prueba	68	100	150	220
Número de Producto		277209	277219	277210	277211
Número SDS		23553	23553	23553	23553
Grado AGMA		2 EP	3 EP	4 EP	5 EP
Gravedad API	ASTM D287	31,0	30,6	29,7	28,4
Densidad a 15 °C, kg/L	ASTM D4052	0,8703	0,8725	0,8773	0,8845
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D445	68 8,8	100 11,6	150 15,1	220 19,5
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	100	103	100	100
Punto de Inflamación, °C(°F)	ASTM D92	236(457)	250(482)	264(507)	278(532)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	ASTM D97	-32(-26)	-29(-20)	-26(-15)	-23(-9)
Prueba de espuma, Seq. II Tendencia, mL Estabilidad, mL	ASTM D892	50 máx 0	50 máx 0	50 máx 0	50 máx 0
Separación del agua Minutos para emulsión de 3 mL	ASTM D1401	25	20	20	20
Corrosión del cobre 3 h a 100 °C	ASTM D130	1B	1B	1B	1B
Prueba de herrumbre	ASTM D665A ASTM D665B	Aprobado Aprobado	Aprobado Aprobado	Aprobado Aprobado	Aprobado Aprobado
Carga Timken OK, lb	ASTM D2783	70	70	75	75
Soldadura de 4 bolas Punto de soldadura, kg Índice de desgaste por carga	ASTM D2783	250 45,9	250 >45	250 >45	250 52,9
Prueba de rodamiento FE-8 Pérdida de peso de rodillo, mg	DIN51819-3	3,7	3,7**	3,7**	2,1
Prueba de desgaste FZG, A/8.3/90 °C, etapa de fallo	ASTM D5182	>14	>14	>14	>14
FZG Etapa de Pase, ASTM D5182	ASTM D5182	12	12	12	12

**Datos de extrapolación: en esta prueba, los grados ISO inferiores son típicamente más severos que los grados ISO superiores; por lo tanto, los datos son extrapolación de ISO 68.

#Datos de extrapolación: en esta prueba, los grados ISO inferiores son típicamente más severos que los grados ISO superiores; por lo tanto, los datos son extrapolación de ISO 220.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado ISO	Método de prueba	320	460	680
Número de Producto		277212	277213	277214
Número SDS		23553	23553	23553
Grado AGMA		6 EP	7 EP	8 EP
Gravedad API	ASTM D287	27,3	26,3	26,0
Densidad a 15 °C, kg/L	ASTM D4052	0,8906	0,8962	0,8979
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D445	320 25,0	460 31,3	680 41,6
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	100	98	101
Punto de Inflamación, °C(°F)	ASTM D92	278(532)	279(534)	279(534)
Punto de Escurrimiento, °C(°F)	ASTM D97	-22(-8)	-21(-6)	-21(-6)
Prueba de espuma, Seq. II Tendencia, mL Estabilidad, mL	ASTM D892	50 máx 0	50 máx 0	50 máx 0
Separación del agua Minutos para emulsión de 3 mL	ASTM D1401	25	30	40
Corrosión del cobre 3 h a 100 °C	ASTM D130	1B	1B	1B
Prueba de herrumbre	ASTM D665A ASTM D665B	Approbado Approbado	Approbado Approbado	Approbado Approbado
Carga Timken OK, lb	ASTM D2783	75	80	80
Soldadura de 4 bolas Punto de soldadura, kg Índice de desgaste por carga	ASTM D2783	250 >45	250 >45	250 51,4
Prueba de rodamiento FE-8 Pérdida de peso de rodillo, mg	DIN51819-3	2.1#	2.1#	2.1#
Prueba de desgaste FZG, A/8.3/90 °C, etapa de fallo	ASTM D5182	>14	>14	>14
FZG Etapa de Pase, ASTM D5182	ASTM D5182	12	12	>12

Pueden esperarse variaciones menores en la información de pruebas típicas en fabricación normal.

#Datos de extrapolación: en esta prueba, los grados ISO inferiores son típicamente más severos que los grados ISO superiores; por lo tanto, los datos son extrapolación de ISO 220.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

15 septiembre 2023
GL-37s

INFORMACIÓN DE PRUEBAS TÍPICAS

Grado ISO	Método de prueba	1000	1500
Número de Producto		277215	277216
Número SDS		23553	23553
Grado AGMA		8A EP	9 EP
Gravedad API	ASTM D287	25,9	25,7
Densidad a 15 °C, kg/L	ASTM D4052	0,8985	0,8996
Viscosidad, Cinemática cSt a 40°C cSt a 100°C	ASTM D445	1000 55,5	1500 76,2
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	106	113
Punto de Inflamación, °C(°F)	ASTM D92	273(523)	272(522)
Punto de Ecurrimiento, °C(°F)	ASTM D97	-22(-8)	-19(-2)
Prueba de espuma, Seq. II Tendencia, mL Estabilidad, mL	ASTM D892	50 max 0	50 max 0
Separación del agua Minutos para emulsión de 3 mL	ASTM D1401	20	40
Corrosión del cobre 3 h a 100 °C	ASTM D130	1B	1B
Prueba de herrumbre	ASTM D665A ASTM D665B	Approbado Approbado	Approbado Approbado
Carga Timken OK, lb	ASTM D2783	80	80
Soldadura de 4 bolas Punto de soldadura, kg Índice de desgaste por carga	ASTM D2783	250* 51.4*	250* 51.4*
Prueba de rodamiento FE-8 Pérdida de peso de rodillo, mg	DIN51819-3	2.1#	2.1#
Prueba de desgaste FZG, A/8.3/90 °C, etapa de fallo	ASTM D5182	>14	>14
FZG Etapa de Pase, ASTM D5182	ASTM D5182	>12	>12

*Datos de extrapolación: en esta prueba, los grados ISO inferiores son típicamente más severos que los grados ISO superiores; por lo tanto, los datos son extrapolación de ISO 680.

#Datos de extrapolación: en esta prueba, los grados ISO inferiores son típicamente más severos que los grados ISO superiores; por lo tanto, los datos son extrapolación de ISO 220.

Confirme siempre que el producto seleccionado es consistente con las recomendaciones del fabricante del equipo respecto a sus condiciones de operación y las prácticas de mantenimiento del cliente.

15 septiembre 2023
GL-37s