



Multifak[®] 264 EP 00/000

Grasa lítica de extrema presión y alto rendimiento

Descripción del producto

Multifak 264 EP 00/000 es una grasa de lítica de alto rendimiento, mecánicamente estable frente a extrema presión. Su uso es adecuado en una amplia gama de vehículos, así como en sistemas de lubricación industrial centralizada.

Multifak 264 EP 00/000 es de color verde claro y está formulada con un aceite base mineral. Presenta una buena resistencia al lavado por agua y contiene aditivos anti-desgaste, anti-oxidantes y anti-corrosivos.

Ventajas y beneficios

- Buen rendimiento EP y alta protección frente a cargas de choque.
- Alta Resistencia a la oxidación.
- Resistencia al lavado por agua.
- Protección frente a la corrosión y herrumbre.
- Adecuada para aplicaciones de alta velocidad.

Aplicaciones

- Esta grasa es ideal para sistemas de engrase centralizado en vehículo de servicio público y transporte pesado, así como para equipos trabajando en exterior con largas líneas de alimentación. Multifak 264 EP 00/000 presenta una consistencia semi-fluida y puede ser usada en muchos tipos de engranajes, donde se recomienda la lubricación con grasa.

Aplicaciones típicas son:

- Lubricación de las ruedas de maquinaria ferroviaria.
- Rodamientos de las ruedas de vehículos pesados.
- Rodamientos de los rodillos en trituradoras, molinos y mezcladoras

Aspectos destacados

- **Uso en todo tipo de vehículo y equipos industriales de lubricación centralizada**
- **Rendimiento EP**
- **Protección contra agua, oxidación y corrosión**

Los niveles de calidad que posee son:

DIN	Willy Vogel
ISO	Lincoln
MAN	Mercedes-Benz
Tecalemit	

- Aplicaciones de lubricación general en plantas de acero, especialmente en trenes de laminación en frío y/o caliente.
- Sistemas de lubricación centralizada donde la grasa se aplica en puntos de lubricación sometidos a altas cargas.

Homologaciones y nivel de calidad

Homologaciones

- Willy Vogel Central de lubricación
- Tecalemit Central de lubricación
- Lincoln Central de lubricación
- Mercedes-Benz Liefervorschrift DBL 6833.00
Blue Book spec 264
- MAN 283 Li-P00

Nivel de rendimiento

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Temperatura de aplicación
Multifak 264 EP 00/000	GP 00/000 K-50	ISO-L-XEBEB 00/000	Desde -50 °C hasta 120 °C

Características Típicas

Test	Método	Resultado
Grado NLGI	DIN 51 818	00/000
Código de producto		36437
Tipo de jabón	DIN 51 814	Lithium –12-hydroxystearate
Penetración trabajada, mm/10	DIN ISO 2137	400 – 460
Punto de gota, °C	DIN ISO 2176	>160
Viscosidad de aceite base a 40°C, mm ² /s	DIN 51 562	Approx. 45
Resistencia al agua	DIN 51 807/1	1-90
Resistencia a la corrosión, Emscor	DIN 51 802	0/0
Four Ball EP, carga de soldadura, N	DIN 51 350	2200
Presión de flujo a –35°C, mbar	DIN 51 805	<60

La información dada en las características típicas no constituye una especificación, pero es una indicación basada en la producción actual y puede ser afectada por tolerancias permisibles en la producción. Reservado el derecho a hacer modificaciones. Esta Hoja Técnica anula y sustituye cualquier edición previa y la información contenida en ella.

Multifak® 264 EP 00/000 ha sido catalogado como producto no peligroso. Para más información referirse a la Hoja de Seguridad.

A Chevron company product