

Multifak XD 2

Megbízható teljesítményű, többcélú, EP-adalékolású lítium kenőzsír

(Korábbi nevén Multifak T EP 2)

Termékleírás

A Multifak XD 2 egy bizonyított teljesítményű, többcélú, fél-szintetikus¹ lítium bázisú kenőzsír, amelyet autók, ipari és építőipari gépek kenésére terveztek. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető és extrém üzemi körülmények között működő csapágyak kenésére.

A Multifak XD 2 magas viszkozitású, fél-szintetikus alapolajjal és adalékcsoaggal készül, amely stabil védelmet nyújt extrém nyomás és nedves környezet esetén.

Használatával járó előnyök

- Korszerű korrózió elleni védelmet nyújt még extrém nyomás alatt is.
- Jó oxidációs ellenállásra tervezték a hosszabb élettartam érdekében.
- Hatékony vízállóságot biztosít, megakadályozza a vízkimosóhatást és védelmet nyújt nedves környezetben.
- Jó tapadási tulajdonságai révén a zsír a helyén marad nagy terhelés alatt is, biztosítva az állandó kenést és védelmet.

A termék kiemelkedő tulajdonságai

- **Magas szintű korrózióvédelmet biztosít extrém nyomás (EP) esetén.**
- **Jó oxidációs ellenállásra tervezték.**
- **Összetételének köszönhetően hatékonyan ellenáll a víznek.**
- **A jó tapadási tulajdonságok segítik, hogy a kenőzsír nagy terhelés mellett is a helyén maradjon.**

A teljesített műszaki specifikációk kibocsátói:

DIN

ISO

Jóváhagyások, teljesítményszintek és alkalmazhatóság

Teljesítményszintek

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Felhasználási hőmérséklet-tartomány
Multifak XD 2	KP 2K-20	ISO-L-XBCEB2	-30 °C-tól 120 °C-ig, központi rendszerekben rövid ideig max. 130 °C.

A termék karbantartása és kezelése

A berendezések zsírzása során a tiszta munkakörnyezet fenntartása alapvető követelmény. A zsírzó szerelvényeket a zsírbetöltés előtt tisztára kell törölni, a szennyező anyagok berendezésbe való bekerülésének megakadályozása érdekében. A csapágyházakat egyharmadig, maximum félig kell feltölteni zsírral. A túlzott mennyiségű zsírbetöltést kerülni kell, mivel túlzott hőtermelést okozhat. A zsírzópisztollyal vagy a központi zsírzórendszeren keresztül elvégzett időszakos utánzsírást teljes körű tisztítással és friss zsírral elvégzett rendszercserével kell kiegészíteni.

Kerülje a használt és fel nem használt termék környezetbe kerülését.

A megmaradt terméket és a csomagolást/edényzetet erre kijelölt gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Jellemző tesztadatok		
Jellemző	Mérési Módszer	Eredmények
Jellemző szavatossági idő: a termék címkéjén feltüntetett töltési időponttól számított 36 hónap.		
Szín	Vizuális	Sima/szálas
Megjelenés	Vizuális	Világosbarnás-sárgás
NLGI osztály	DIN 51 818	2
Cseppenéspont, °C	IP 396	212
Sűrítőanyag típusa		Lítium
Bázisolaj típusa		Félszintetikus
Alapolaj viszkozitás, mm ² /s (tisztá bázisolaj-keverék + polimerek)	számított	680
Penetráció, üzemi, 60x, mm/10	ISO 2137	279
Emcor korrózióteszt	DIN 51 802	0/0
Rézkorrózió 24 óra 120 °C-on	DIN 51 811	1B
Statikus vízállóság	DIN 51 807/1	0-90
Négygolyós EP, N	DIN 51 350/4	2600

A tipikus jellemzők között megadott információk nem képeznek specifikációt, de a jelenlegi termelés alapján készült útmutatást adnak, és az engedélyezett gyártási tűréshatárok szerint módosulhatnak. A változtatások joga fenntartva. Ez az információ felülír minden korábbi kiadást és a bennük lévő információkat.

¹ Ásványolaj + polimer

Jogi nyilatkozat: A Chevron nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért vagy sérülésekért, amik ennek a terméknek a termék adatlapon feltüntetett alkalmazási körtől eltérő alkalmazás során következnek be.

Egészség, biztonság, tárolás és környezetvédelem: A jelenleg érvényes információk alapján, ennek a terméknek nincs egészségkárosító hatása, ha a biztonsági adatlapban (MSDS) foglaltaknak megfelelő javasolt alkalmazási célokra használják fel. A biztonsági adatlapok a helyi értékesítő szervezetnek küldött kérés alapján állnak rendelkezésre, vagy interneten keresztül elérhetőek. Ez a termék nem használható fel egyéb célokra, mint a javasolt felhasználási céljainak köre. Ha a használt termék hulladékként való kezelésére kerül sor, ügyeljen a környezet védelmére és tartsa be a helyi előírásokat.

Mindig ellenőrizze, hogy a kiválasztott termék összhangban van a berendezés gyártójának a berendezés üzemeltetési körülményeire és a felhasználó által alkalmazandó karbantartási gyakorlatra vonatkozó javaslataival.

A tartalom hivatalos verziója az angol nyelvű. Ez csak egy fordítás, a Chevron nem vállal felelősséget a fordításban előforduló hibákért vagy kétértelműségeikért. A Chevron nem vállal garanciát a fordítás teljességére, pontosságára és megbízhatóságára. A jelen fordítás és a hivatalos angol nyelvű változat közötti eltérések vagy különbségek esetén az angol nyelvű változat az irányadó.

A **Chevron** company product