

Capella® Premium

Sprawdzony półsyntetyczny olej do sprężarek niskotemperaturowych

Opis produktu

Capella Premium to sprawdzony, półsyntetyczny olej do smarowania niskotemperaturowych sprężarek amoniakalnych pracujących w urządzeniach chłodniczych. Zapewnia układom chłodniczym ochronę przed powstawaniem osadów i przed korozją.

Korzyści dla klienta

- Wysoka odporność na utlenianie w obecności amoniaku, co pomaga zapobiegać tworzeniu się szlamów w układzie
- Niska lotność, w porównaniu z typowymi olejami mineralnymi, sprzyja mniejszemu zużyciu oleju
- Niewielkie przenoszenie oleju w sprężonym powietrzu przyczynia się do czystości i wysokiej wydajności układu
- Wysoki wskaźnik lepkości (VI) pomaga zapewniać wydajność smarowania i ochronę układu w wysokich temperaturach roboczych
- Odpowiednio dobrany półsyntetyczny skład oleju zapewnia kompatybilność z uszczelkami
- Płynność w niskich temperaturach oznacza szybki obieg oleju oraz ochronę układu podczas zimnego rozruchu
- Niska temperatura płynięcia pomaga zapobiegać zapychaniu się parownika, sprzyjając optymalnej wymianie ciepła

Zalety produktu

- **Czysty, wolny od szlamu układ**
- **Przyczynia się do ograniczenia zużycia oleju**
- **Niewielkie przenoszenie oleju w sprężonym powietrzu**
- **Pomaga chronić układ podczas zimnego rozruchu oraz pracy w wysokiej temperaturze**

Produkt jest zgodny z wybranymi normami technicznymi, włączając w to:

DIN

Zastosowania

- Olej Capella Premium jest zalecany do smarowania amoniakalnych urządzeń chłodniczych
- Capella Premium NIE jest zalecany do układów chłodniczych, w których stosuje się halogenowane czynniki chłodnicze (freon)

Zatwierdzenia, zgodność ze standardami i zalecenia

Zgodność ze standardami

- DIN 51503-1 (KAA)

Typowe dane testowe

Test	Metody badań	Wartość
Klasa lepkości		68
Kod produktu		33478
Lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C, mm²/s	ASTM D445	68
Lepkość kinematyczna w temperaturze 100°C, mm²/s	ASTM D445	9,15
Wskaźnik lepkości	ASTM D2270	113
Temperatura zapłonu COC, °C	ASTM D92	262
Temperatura płynięcia, °C	ASTM D5950	-42
Gęstość w temperaturze 15°C, kg/l	ASTM D4052	0,858

Podane informacje są danymi typowymi dla bieżącej produkcji, nie stanowią wymagań technicznych produktu i mogą podlegać zmianom w ramach dopuszczalnych tolerancji produkcyjnych. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu. Powyższa Karta Produktu zastępuje wszelkie poprzednie wersje Karty Produktu i zawarte w nich informacje

Chevron nie bierze odpowiedzialności: za jakiegokolwiek straty oraz szkody powstałe wskutek używania tego produktu niezgodnie z przeznaczeniem opisanym w Karcie Produktu.

Zdrowie, bezpieczeństwo, przechowywanie i ochrona środowiska: zgodnie z aktualnie dostępnymi informacjami nie przypuszcza się, żeby produkt mógł powodować negatywne skutki oddziaływania na zdrowie, w przypadku kiedy jest używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z informacjami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego. Karty Charakterystyki dostępne są na życzenie w lokalnym biurze handlowym lub poprzez stronę internetową. Produkt ten nie powinien być używany niezgodnie z przeznaczeniem. W postępowaniu ze użytym produktem zadbać o ochronę środowiska naturalnego i zastosować się do lokalnych przepisów.

Należy zawsze sprawdzić, czy wybrany produkt jest zgodny z zaleceniami producenta OEM w odniesieniu do warunków pracy pojazdu oraz praktyk serwisowych klientów.

Oficjalna wersja niniejszej treści powstała w języku angielskim. To jest wyłącznie jej tłumaczenie i Chevron nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy czy niejasności tego tłumaczenia. Chevron nie gwarantuje również kompletności, dokładności ani rzetelności niniejszego tłumaczenia. W przypadku rozbieżności czy różnic w treści między tym tłumaczeniem a oficjalną wersją w języku angielskim, obowiązująca jest angielska wersja językowa.

A **Chevron** company product