



Texclad AL

Vysokoteplotní plastická maziva pro náročné aplikace

Výhody pro zákazníka

Formulace pro maximální ochranu

Plastická maziva Texclad AL zajišťují optimální protioděrovou a protikorozi ochranu ve vysokoteplotních aplikacích. Tato extrémně odolná maziva jsou výborně čerpatelná a jsou tak velmi vhodná pro centrální a automatické nástřikové systémy.

Maziva Texclad AL obsahují hlinité komplexní zpevňovač, špičkové základové oleje a jemné grafitové složky, udržují velmi silný mazací film při vysokých teplotách a v kontaminovaných prostředích, kde je přítomno velké množství prachu a vody.

Omezení plánovaných odstávek z důvodu údržby

Plastická maziva Texclad AL výborně chrání v širokém rozsahu provozních teplot, snášejí velmi vysoká zatížení a omezují korozi mechanismy při teplotách až -30°C. Tato vysoce stabilní maziva vykazují vynikající přilnavost a odolnost vůči oxidaci při zvýšených teplotních zátěžích, a to až do 200°C, krátkodobě až 250°C tam, kde je k dispozici automatický distribuční systém nebo je možné zařízení často domazávat.

Použití

- Doporučeno pro automatické nastřikování maziva na ozubená kola, kroužky, ozubnice s pastorky ve vysoce zatěžovaných a vysokoteplotních aplikacích, jako jsou např. rotační pece
- Doporučeno pro centrální mazací systémy v těžebním průmyslu, cukrovarnictví, cementářství a ocelářství, kde je přítomno velké množství prachu a vody
- Doporučeno pro mazání ocelových lan

Popis produktu

Plastická maziva Texclad AL jsou vysoce výkonná plastická maziva, která je možno nanášet nástřikem. Zaručují maximální ochranu a mazivost v náročných vysokoteplotních provozních podmínkách

Technické specifikace			
Test	Metody testování	Výsledky	
Stupeň NLGI		00/000	0
Penetrace, prohněteno, 60x, mm/10	DIN ISO 2137	420-450	355-385
Bod skápnutí, °C	DIN ISO 2176	>250	>250
Viskozita základového oleje			
- při 40°C, mm ² /s	DIN 51 562	2500	500
Čtyřkuličkový test, bod svaru, N	DIN 51 350	7000	7000

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Provozní teplota
Texclad AL EP 00/000	OGPF 00/000 S-30	ISO-L-XBGHB00/000	20 až 200°C, krátkodobě až 250°C
Texclad AL EP 0	OGPF 0 S-20	ISO-L-XBGHB0	

Typické údaje nejsou technickými parametry, vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu. Tento informační materiál nahrazuje veškerý předchozí materiál a informace v něm obsažené.

Upozornění Chevron nenese žádnou zodpovědnost za ztráty nebo poškození na zařízení vzniklé vlivem použití tohoto produktu jiným způsobem než je uvedeno v jeho produktovém listu (PDS).
Zdraví, bezpečnost, skladování a ochrana životního prostředí Na základě aktuálních dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt mohl mít nežádoucí účinky na zdraví, pokud je používán pouze pro dané aplikace a v souladu s doporučeními uvedenými v bezpečnostním listu (MSDS).
 Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání u vašeho dodavatele nebo na internetu.

Tento produkt by neměl být používán jinak, než je určeno. Při likvidaci použitého produktu dbejte na ochranu životního prostředí a dodržujte místní nařízení.

A Chevron company product