



Multifak[®] 264 EP 00/000

Massa lubrificante de lítio de extrema pressão e desempenho eficiente

Descrição do produto

A Multifak 264 EP 000/000 é uma massa lubrificante de lítio de desempenho eficiente, mecanicamente estável e de extrema pressão adequada para utilização numa vasta gama de veículos utilitários e sistemas de lubrificação industrial centralizados.

De cor verde-claro, esta massa lubrificante com base em óleo mineral é resistente à água e contém aditivos de anti-desgaste, anti-oxidação e resistência à ferrugem.

Vantagens para o cliente

- Boa pressão extrema e desempenho de protecção de choque de impacto
- Resistência fiável de oxidação
- Resistente à água
- Protecção contra a ferrugem e a corrosão
- Adequado para aplicações de alta velocidade

Destaques do produto

- **Para veículos utilitários e lubrificação industrial centralizada**
- **Desempenho de pressão extrema**
- **Protecção contra a água, a ferrugem e a corrosão**

Os padrões específicos seleccionados incluem:

DIN	Firma Willy Vogel
ISO	Lincoln
MAN	Mercedes-Benz
Tecalemit	

Aplicações

- Esta massa lubrificante é apropriada para instalações de lubrificação centralizada em veículos utilitários, assim como em unidades de funcionamento exteriores que tenham linhas de alimentação de lubrificação longas. A Multifak 264 EP 00/000 é semi-líquida e pode ainda ser utilizada para muitos tipos de engrenagens, onde a lubrificação com massa lubrificante é recomendada

As aplicações típicas são:

- Lubrificação de rodas de veículos ferroviários
- Rolamentos das rodas de camiões
- Rolamentos de rolos em esmagadores, moinhos e misturadores
- Aplicações gerais de lubrificação em siderurgias, particularmente em laminadores quentes e frios
- Sistemas de lubrificação centralizada onde a massa lubrificante é fornecida aos pontos de lubrificação de maior carga

Aprovações e desempenho

Aprovações

- | | |
|---------------------|--|
| • Firma Willy Vogel | Central lubrication |
| • Tecalemit | Central lubrication |
| • Lincoln | Central lubrication |
| • Mercedes-Benz | Liefervorschrift DBL 6833.00
Blue Book spec 264 |
| • MAN | 283 Li-P00 |

Desempenho

	DIN 51 502	ISO 6743-09	Temperatura de funcionamento
Multifak 264 EP 00/000	GP 00/000 K-50	ISO-L-XEBEB 00/000	-50°C até 120°C

Dados típicos

Teste	Métodos de teste	Resultados
Grau NLGI	DIN 51.818	00/000 Fornecido como um NLGI 000
Número do produto		36437
Tipo de sabão	DIN 51 814	Hidroxiestereato de lítio 12
Penetrabilidade após malaxagem, mm/10	DIN ISO 2137	400 – 460
Ponto de gota, °C	DIN ISO 2176	> 160°C
Viscosidade de óleo de base a 40°C, mm ² /s	DIN 51 562	Aprox. 45
Resistência à água, estático	DIN 51 807/1	1-90
Resistência à corrosão, Emscor	DIN 51 802	0/0
Quatro esferas de EP, carga de soldadura, N	DIN 51 350	2200
Pressão de fluxo a -35°C, mbar	DIN 51 805	<60

A informação fornecida nos dados habituais não constitui uma especificação. Trata-se antes de uma indicação com base na actual produção, podendo ser afectada por tolerâncias de produção aceitáveis. Reservamo-nos o direito de proceder a alterações. Esta informação anula todas as edições e informações anteriores.

Limitação da Responsabilidade A Chevron não é responsável por qualquer perda ou dano sofrido em resultado da utilização deste produto em qualquer aplicação que não a especificamente indicada em qualquer Ficha Informativa do Produto.

Saúde, segurança, armazenamento e ambiente Com base na informação actualmente disponível, este produto não deverá provocar efeitos adversos na saúde quando utilizado para a aplicação prevista e em conformidade com as recomendações fornecidas na Ficha de Segurança. As Fichas de Segurança podem ser consultadas, a pedido, através do seu ponto de vendas local ou através da Internet. Este produto não deve ser utilizado para fins que não os previstos. Quando eliminar o produto usado, tenha atenção para proteger o ambiente e cumprir com a legislação local.

A Chevron company product