

# Marfak Na XD 00

## Natriumbaserat smörjfett med beprövad prestanda

(Har tidigare sålts under namnet Marfak 00)

### Produktbeskrivning

Marfak Na XD 00 är ett natriumfett med trådig struktur och beprövad prestanda, framtaget för smörjning av bandrullar på bandtraktorer, styrväxlar och slutväxlar i traktorer samt industriella växellådor, där det ger en stark och varaktig smörjfilm med god vidhäftning.

Marfak Na XD 00 baseras på ett natriumförtjockningsmedel, framtaget för att bidra till ett naturligt rostskydd genom att små vattenmängder emulsifieras. Produkten har dessutom goda tätningsegenskaper.

### Kundfördelar

- En stark smörjfilm bidrar till ett effektivt slitageskydd.
- Skyddar mot rost och inträngande smuts.
- Formulerad för att emulgera små vattenmängder.
- Framtagen för att bidra till ett naturligt rostskydd.

### Produktegenskaper

- Formulerat för effektiv vidhäftningsförmåga och för att ge en stark smörjfilm
- Framtagen för att skydda mot rost och smuts
- Hjälper till att emulgera små vattenmängder
- Bidrar till ett naturligt rostskydd

#### Utvalda specifikationer inkluderar:

DIN

ISO

## Tillämpningar

- Marfak Na XD 00 rekommenderas för användning i bandrullar på bandtraktorer, styrväxlar och slutväxlar i traktorer där den olja som normalt rekommenderas ger onödigt stort läckage. Produkten kan även användas i industriella växellådor konstruerade för fettsmörjning.
- Marfak Na XD 00 rekommenderas som chassifett för vissa typer av personbilar, lastbilar, bussar samt jordbruks- och entreprenadmaskiner där denna typ av natriumfett efterfrågas. Produkten rekommenderas även för centralsmörjsystem.

**Varning:** kontrollera kompatibiliteten med andra förtjockningsmedel.

## Godkännanden, prestanda och lämplig användning

### Prestanda

|                 | DIN 51 502 | ISO 6743-09    | Drifttemperatur        |
|-----------------|------------|----------------|------------------------|
| Marfak Na XD 00 | G 00 H-20  | ISO-L-XBBAA 00 | -20 °C upp till +95 °C |

## Användning och hantering

En ren arbetsmiljö är av yttersta vikt vid smörjarbeten. Smörjnipplar ska torkas av före injicering av fett för att förhindra att föroreningar kommer in i utrustningen. Lagerhus bör hållas fyllda med fett till mellan en tredjedel och hälften. Överfyllning bör undvikas eftersom det kan leda till onödig uppvärmning. Periodisk påfyllning med fett via smörjspruta eller ett centralsmörjsystem bör kompletteras med fullständig rengöring och ompackning med nytt fett enligt lämpligt schema.

| Typiska testvärden                                                            |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Test                                                                          | Testmetod     | Resultat                    |
| Hållbarhet: 36 månader från det fyllningsdatum som anges på produktetiketten. |               |                             |
| Utseende                                                                      | Visuellt      | Mörkgrönt, smidigt, trådigt |
| NLGI-klass                                                                    | ASTM D217 mod | 00                          |
| Penetration, mm/10                                                            | ISO 2137      | 400 – 430                   |
| Förtjockningsmedel                                                            |               | Natrium                     |
| Basoljetyp                                                                    |               | Mineralolja                 |
| Basoljans viskositet vid 40 °C, mm²/s (basoljeblandning+polymerer)            | ASTM D445     | 1 100                       |
| Droppunkt, °C                                                                 | IP 396        | –                           |
| Emcor-korrosionstest, destillerat vatten                                      | IP 220        | 0/0                         |

Informationen i typiska data utgör inte en specifikation utan är en indikation baserad på nuvarande produktion, den kan påverkas av tillåtna produktionstoleranser. Rätten till ändringar förbehålls. Detta ersätter alla tidigare utgåvor och informationen i dessa.

**Ansvarsfriskrivning** Chevron ansvarar inte för några skador eller förluster som orsakas av att produkten används till annat än applikationerna specifikt angivna i något produktdatablad.  
**Hälsa, säkerhet, förvaring och miljö** Baserat på nuvarande tillgänglig information, denna produkt förväntas inte skapa någon negativ hälsoeffekt när den används på avsedd applikation och i enlighet med rekommendationerna i säkerhetsdatabladet. Säkerhetsdatablad erhålles på begäran eller via internet. Produkten ska inte användas till annat än den är avsedd för. Var rädd om miljön och följ gällande regler vid avyttring av använd produkt.

Den officiella versionen av det här innehållet är den engelska versionen. Det här är endast en översättning och Chevron tar inget ansvar för eventuella fel eller tvetydigheter i översättningen. Chevron utfäster heller inga garantier för fullständigheten, noggrannheten eller tillförlitligheten i den här översättningen. Vid eventuella avvikelser eller skillnader mellan den här översättningen och den officiella engelska versionen, är det den engelska versionen som gäller.

**A Chevron company product**